




EN 771-1:2011 + A1:2015.  
NB.Nr.:0620  
Cert.nr: 0620-CPD-12349



**R o d r u z a**

Rodruza b.v., b.v.Steenfabriek de Zandberg  
Polder 8, 669 ME Gendt  
w.w.w. Rodruza.nl

**BS WS Pistache**

**312820**

Beoogd gebruik:  
Product voor gebruik in onbeschermd  
metselwerk muren, kolommen en  
scheidingswanden (EN 771-1:2011 +  
A1:2015)

Intended use:  
Units for use in unprotected masonry  
walls, columns and partitions  
(EN 771-1:2011 + A1:2015)

Verwendungszweck:  
Ziegel für die Verwendung in Wänden,  
Stützen und Trennwänden aus nicht  
geschütztes Mauerwerk (EN 771-1:2011+  
A1:2015)

Usage prévus:  
Briques HD pour utilisation dans murs,  
poteaux et cloisons en maçonnerie  
non-protégée (EN 771-1:2011 +  
A1:2015)

HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens EN 771-1:2011 + A1:2015

|   |        |                        |
|---|--------|------------------------|
| Lengte / Length / Länge / Longueur  | 214    | mm                     |
| Breedte / Width / Breite / Largeur  | 97     | mm                     |
| Hoogte / Height / Höhe / Hauteur  | 64     | mm                     |
| Maattolerantiecategorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles   | T2     |                        |
| Maatspreidingscategorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie   | R1     |                        |
| Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohddichte / Masse volumique apparente sèche  | 2050   | kg/m <sup>3</sup>      |
| Eurocode / verschijningsvorm / configuration / Form und Ausbildung / Configuration  | 1      |                        |
| Gemiddelde druksterkte / Mean compressive strenght / Mittlere Druckfestigkeit / Résistance à la compression moyenne   | >30    | N/mm <sup>2</sup>      |
| Categorie / Category / Kategorie / Catégorie  | 1      |                        |
| Dampdoorlatendheid / watervapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit / Permeabilité à la vapeur d'eau   | 50/100 | EN1745:2012            |
| Duurzaamheid inzake vriezen en dooien :Vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance<br>Dauerhaftigkeit ( frostwiderstand ) / Durabilité contre gel-dégel: résistance au gel-dégel | F2     |                        |
| Wateropneming / Water absorption / Wasseraufname / Absorption d'eau   | <5     | %                      |
| Initiële wateropzuiging / initial rate of waterabsorption / anfängliche Wasseraufnahme / Taux initial d'absorption d'eau  | (<0,5) | kg/m <sup>2</sup> *min |
| Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs   | S2     | category               |
| Brandreactie / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu  | A1     |                        |
| Gevaarlijke componenten / Dangerous substances / Gefährliche Substanzen / Substances dangereuses  | Passed | NL BBK                 |

De vermelde data zijn gebaseerd op de huidige voorraad.  
Het dient aanbeveling om ten tijden van de afrop deze data nogmaals te controleren!